

Aço Rápido

Composição Química

	% C	% Mn	% P	% S	% Si	% Cr	% V	% W	% Mo
AISI M2	0,78/0,88	0,15/0,40	0,03 máx.	0,03 máx.	0,20/0,45	3,75/4,50	1,75/2,20	5,50/6,75	4,50/5,50
ABC III	0,95/1,03	0,40 máx.	0,03 máx.	0,03 máx.	0,45 máx.	3,80/4,50	2,20/2,50	2,70/3,00	2,50/2,80



O produto que
você usa tem
nosso aço.

Rua Zacarias Alves de Melo, 180
São Paulo - Brasil - 03153-110
Tel.: (11) 6343-2600
Fax: (11) 6343-2838
e-mail: armco@armco.com.br
www.armco.com.br