

Alto Carbono Temperado

Composição Química

NBR 6006:1994

	%C	%Mn	%P (máx)	%S (máx)
1045	0,42/0,50	0,60/0,90	0,04	0,05
1050	0,47/0,55	0,60/0,90	0,04	0,05
1055	0,52/0,60	0,60/0,90	0,04	0,05
1060	0,55/0,66	0,60/0,90	0,04	0,05
1070	0,65/0,76	0,60/0,90	0,04	0,05
1075	0,70/0,80	0,50/0,80	0,04	0,05
1080	0,74/0,88	0,60/0,90	0,04	0,05
1085	0,80/0,94	0,70/1,00	0,04	0,05
1090	0,84/0,98	0,60/0,90	0,04	0,05
1095	0,90/1,04	0,30/0,50	0,04	0,05



O produto que
você usa tem
nosso aço.

Rua Zacarias Alves de Melo, 180
São Paulo - Brasil - 03153-110
Tel.: (11) 6343-2600
Fax: (11) 6343-2838
e-mail: armco@armco.com.br
www.armco.com.br