

Baixo Carbono

Composição Química / NBR 5007:1982

Grau	Carbono Máx.	Manganês Máx.	Fósforo Máx.	Enxofre Máx.	Alumínio Mín.
G2	0,12	0,60	0,040	0,050	-
G3	0,10	0,50	0,030	0,040	-
G4	0,08	0,50	0,030	0,035	0,020



O produto que
você usa tem
nosso aço.

Rua Zacarias Alves de Melo, 180
São Paulo - Brasil - 03153-110
Tel.: (11) 6343-2600
Fax: (11) 6343-2838
e-mail: armco@armco.com.br
www.armco.com.br