

Flat Wire

Composição Química

NBR 6006:1994

| | %C | %Mn | %P (máx) | %S (máx) |
|------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1020 | 0,17/0,23 | 0,30/0,60 | 0,04 | 0,05 |
| 1022 | 0,17/0,23 | 0,70/1,00 | 0,04 | 0,05 |
| 1025 | 0,22/0,28 | 0,30/0,60 | 0,04 | 0,05 |
| 1030 | 0,27/0,34 | 0,60/0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1035 | 0,31/0,38 | 0,60/0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1040 | 0,36/0,44 | 0,60/0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1045 | 0,42/0,50 | 0,60/0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1050 | 0,47/0,55 | 0,60/0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1055 | 0,52/0,60 | 0,60/0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1060 | 0,55/0,66 | 0,60/0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1070 | 0,65/0,76 | 0,60/0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1075 | 0,70/0,80 | 0,50/0,80 | 0,04 | 0,05 |
| 1080 | 0,74/0,88 | 0,60/0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1085 | 0,80/0,94 | 0,70/1,00 | 0,04 | 0,05 |
| 1090 | 0,84/0,98 | 0,60/0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1095 | 0,90/1,04 | 0,30/0,50 | 0,04 | 0,05 |



O produto que
você usa tem
nosso aço.

Rua Zacarias Alves de Melo, 180
São Paulo - Brasil - 03153-110
Tel.: (11) 6343-2600
Fax: (11) 6343-2838
e-mail: armco@armco.com.br
www.armco.com.br