

Flat Wire

Especificações Técnicas:

Características Mecânicas

(Consulte o depto técnico)

Peso dos Rolos (Mínimo)

Espessura nominal (mm)	Largura < 2,40 (mm)	2,40 a 4,80	4,80 a 8,00	8,00 a 12,0	12,0 a 16,0
0,40 / 0,79	22	45	75	113	150
0,80 / 1,39	39	79	131	198	263
1,40 / 1,99	56	113	188	282	376
2,00 / 2,99	84	169	282	423	565
3,00 / 3,99	113	226	376	560	753
4,00 / 6,00	141	282	470	706	941

Borda

O material será sempre fornecido com bordas redondas e com raio de metade da espessura.

Bordas /
Nomenclaturas
(Designação NBR)

Redonda

RD

Composição Química / Nm 87:1996

	%C	%Mn	%P (máx)	%S (máx)
1020	0,18/0,23	0,30/0,60	0,04	0,05
1025	0,22/0,28	0,30/0,60	0,04	0,05
1030	0,28/0,34	0,60/0,90	0,04	0,05
1035	0,32/0,38	0,60/0,90	0,04	0,05
1045	0,43/0,50	0,60/0,90	0,04	0,05
1050	0,48/0,55	0,60/0,90	0,04	0,05
1055	0,50/0,60	0,60/0,90	0,04	0,05
1060	0,55/0,66	0,60/0,90	0,04	0,05
1070	0,65/0,75	0,60/0,90	0,04	0,05
1074	0,70/0,80	0,50/0,80	0,04	0,05
1075	0,70/0,80	0,40/0,70	0,04	0,05
1080	0,75/0,88	0,60/0,90	0,04	0,05
1085	0,80/0,93	0,70/1,00	0,04	0,05
1090	0,85/0,98	0,60/0,90	0,04	0,05
1095	0,90/1,03	0,30/0,50	0,04	0,05

Consulte sempre nosso departamento técnico. Você vai se surpreender.
www.armco.com.br