

Aço Rápido

Especificações Técnicas



O PRODUTO
QUE VOCÊ
USA TEM
NOSSO AÇO.



Características Mecânicas

Dureza 71,5 a 76,5 HR 15N

Composição Química

	% C	% Mn	% P	% S	% Si	% Cr	% V	% W	% Mo
AISI M2 *	0,78/0,88	0,15/0,40	0,03 máx.	0,03 máx.	0,20/0,45	3,75/4,50	1,75/2,20	5,50/6,75	4,50/5,50
ABC III	0,95/1,03	0,40 máx.	0,03 máx.	0,03 máx.	0,45 máx.	3,80/4,50	2,20/2,50	2,70/3,00	2,50/2,80
NEOCUT *	0,80/0,90	0,20/0,40	-	-	0,90/1,20	3,80/4,40	0,80/1,00	2,00/2,30	2,00/2,40

* Exclusivamente sob consulta

Consulte sempre nosso departamento técnico. Você vai se surpreender.
www.armco.com.br